



БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГРУНТ-АНТИСЕПТИК

## ПЕНЕТРЕКС®-АКВА-ИМПРЕГНАТ

ТУ 2312-005-40898471

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПЕНЕТРЕКС®-АКВА-ИМПРЕГНАТ - не содержащий органических растворителей быстросохнущий грунт-антисептик под ластирующие покрытия на основе водных дисперсий акриловых смол: ПЕНЕТРЕКС®-АКВА, ЛАЗУРЬ®-АКВА.

Предназначен для защиты от биологических поражений и влаги ранее не окрашенных деревянных конструкций, подлежащих эксплуатации в наружных условиях и помещениях с повышенной влажностью. Содержит эффективные пленочные биоциды, защищающее дерево от плесени, гниения, грибов.

Не содержит органических растворителей. Пожаро - взрывобезопасен. Высохшее покрытие не имеет остаточного запаха растворителей.

Быстро сохнет. Удобен для работы в условиях мебельного производства. Рекомендован при бытовой и промышленной окраске деревянных конструкций внутри и снаружи жилых помещений. Используется при отделке стальных панелей, дверей, оконных блоков и прочих деревянных конструкций.

Предварительная обработка бесцветным пропитывающим грунтом улучшает не только защитные, но и декоративные свойства покрытий: выравнивает впитывающую способность поверхности, маскирует дефекты, позволяет получить более чистый тон, но несколько ослабляет интенсивность основного цвета.

При необходимости сохранения интенсивности цвета использовать цветные составы ПЕНЕТРЕКС-АКВА-ИМПРЕГНАТ (сосна, орех).

### ОСОБЕННОСТИ

- Содержит эффективные биоциды
- Улучшает защитные и декоративные свойства покрытий

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	Около 1,0 кг/л в зависимости от цвета
Расход:	10-12 м <sup>2</sup> /литр на 1 слой на ровную деревянную поверхность
Способ нанесения:	Кисть, валик, распыление
Вязкость:	10 сек. по В-4 при 20°С
Разбавитель:	Не требуется. Очистка инструмента производится водой
Продолжительность высыхания при 20±2°С и относительной влажности воздуха 50%:	От пыли 15-20 минут Полное высыхание -2-4 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	3 цвета: бесцветный, сосна, орех
Хранение:	Срок хранения 12 месяцев в оригинальной неповрежденной таре изготовителя. Хранить в плотно - закрытой полной таре в сухом прохладном месте при температуре от +5°С до +25°С. Не замораживать! Не нагревать!

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от предыдущих окрасочных слоев, пыли, грязи и прочих загрязнений. Смолу удалить механическим способом, промывкой скипидаром. Просушить обработанные зоны. Трещины, дефекты заполнить акриловой шпатлевкой для дерева. Просушить 1-2 часа в зависимости от типа шпатлевки и толщины нанесенного слоя. Зашлифовать поверхность, оставляя шпатлевку исключительно в зоне дефекта. Удалить пыль от шлифовки.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Работы, связанные с нанесением состава ПЕНЕТРЕКС®-АКВА-ИМПРЕГНАТ, проводятся при температуре воздуха и окрашиваемых поверхностей от +5 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Не следует наносить покрытие на влажную, промерзшую древесину.

При сушке покрытия в течение первых 30-40 мин избегать сквозняков.

### ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

Перед применением грунт хорошо перемешать. При продолжительном хранении целесообразно фильтрование продукта, особенно перед нанесением методами распыления.

Нанести равномерным тонким слоем, не допуская пропусков, потеков и образования глянцевого пятна. Возможно использование широкой мягкой кисти или пневматического распыления.

Просушить 1-2 час. Зашлифовать поверхность для удаления поднявшегося ворса. Обеспылить. Нанести финишное покрытие.

Очистка инструмента производится водой в течение 15-20 мин. после окончания его использования.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит биоциды. Не содержит органических растворителей. Безопасен в пожарном отношении.

Избегать попадания на кожу. С кожи удалять в течение 15-20 мин. влажной салфеткой, не допуская высыхания.

Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.

Редакция от 01.04.2017

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Фабрика «Краски Хеми», 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 59, т./ф. 8 (342) 296-35-77, 296-36-77, E-mail: info@kraskichemi.ru; www.ferraantikor.ru

### ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «ВСЕ КРАСКИ» ООО «ФАБРИКА «КРАСКИ ХЕМИ»

- ул. Промышленная, д. 59, т./ф. (342)296-35-77 (доб.2), моб.8-912-88-21-831;
- ул. Луначарского, д. 97а, т.(342) 246-97-16; 236-03-00;
- ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, д.56, первый этаж, правая сторона, т. (342) 211-33-44.