

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

АРХИТЕКТОР-ФАСАД-ВД-АК-012 - бесцветный концентрированный грунт для впитывающих поверхностей на основе водных акриловых дисперсий. Рекомендован при подготовке к окраске или оклеиванию рулонными материалами бетонных, оштукатуренных, гипсоволокнистых, гипсокартонных и древесноволокнистых стен на фасадах и внутри помещений с повышенной влажностью. Проникает в поры, укрепляет и обеспыливает основание, улучшает адгезию последующих слоев покрытия. Выравнивает впитывающую способность различных участков поверхности, устраняет появление разнооттеночности покрытий, позволяет снизить расход краски. При отделке сухих помещений или при подготовке стен к оклеиванию обоями ВД-АК-012 может быть разведен водой в соотношении не более чем 1 часть воды на 2 части грунта. Грунт можно использовать взамен части воды при разведении сухих строительных смесей для улучшения пластичности и влагостойкости слоя.

Для обработки особо проблемных поверхностей (плохо впитывающие строительные плиты с высокой плотностью, ранее окрашенные неизвестными составами поверхности, силикатный и керамический кирпич) рекомендовано применение грунта АРХИТЕКТОР-ФАСАД-АК-015 на органических растворителях.

Водно-дисперсионные краски и грунты АРХИТЕКТОР образуют покрытие, соответствующее по параметрам пожарной безопасности требованиям Технического регламента (ФЗ от 22.07.2008 N 123 -ФЗ) к путям эвакуации, местам массового пребывания людей. Класс пожарной опасности строительного материала КМ-1. Сертификат соответствия С-RU. П57.В.01.019 938 8 от 26.06.2013.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая влагостойкость
- Хорошая проникающая способность
- Большое содержание дисперсии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход:	1л на 5-6 м ² поверхности
Способ нанесения:	Кистью, валиком
Растворитель:	Вода. При нанесении первого слоя допускается разведение грунта чистой питьевой водой в количестве до 20% от объема.
Очистка инструмента:	Водой в течение 15-20 мин. после использования.
Продолжительность высыхания при 20±2°С:	От пыли - около 1/2 час. До следующего слоя - 2-4 час
Блеск:	Матовый
Удельный вес:	1,0 кг/л
Вязкость:	Не менее 12 сек. по ВЗ-246(4).
Сухой остаток:	13-18%
Цвет:	Бесцветный
Хранение:	Хранение и транспортировка в закрытой таре при температуре не ниже +5°С. Не замораживать! Не допускать нагревания выше +40°С. Срок хранения 1 год в оригинальной герметично закрытой таре

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, жировых загрязнений, старой краски. Не следует предварительно обрабатывать поверхность олифой и использовать масляно-клеевые шпатлевки! Известковые и меловые составы следует полностью смыть!

Поверхность выровнять шпатлевкой соответствующего вида. Вновь оштукатуренные поверхности следует выдержать до начала окрасочных работ не менее 28 дней.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окраска производится при температуре от +5 до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Не наносить на нагретые поверхности. Встроенные в стены радиаторы отопления должны быть отключены на время проведения окрасочных работ.

Исключить наличие сквозняков.

Качественное формирование покрытий происходит при круглосуточной температуре выше +10-+15°C.

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

Грунт перемешать перед применением. При отделке сухих внутренних помещений грунт можно разбавить водой в количестве до 40%.

Требуемая степень разведения определяется на месте выполнения работ и зависит от впитывающей способности поверхности, метода нанесения и требований к влагостойкости покрытий.

Наносить на сухую обеспыленную поверхность в 1-2 слоя кистью или валиком. Не допускать образования наплывов, потеков, сплошных толстых глянцевых пленок.

Межслойная сушка при 15-20°C не менее 2 часов. Беречь от попадания влаги в течение этого времени. Инструмент, тару, случайно загрязненные прилегающие поверхности отмывать теплой водой с мылом, не допуская высыхания.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунт нетоксичен, пожаро - взрывобезопасен. При попадании на кожу смыть водой, не допуская высыхания.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ +5°C!

Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.

Редакция от 14.12.2017

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Фабрика «Краски Хеми», 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 59, т./ф. (342) 296-35-77, 296-36-77, E-mail: info@kraskichemi.ru; www.ferraantikor.ru

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «ВСЕ КРАСКИ» ООО «ФАБРИКА «КРАСКИ ХЕМИ»

- ул. Промышленная, д. 59 , т./ф. 8 (342) 296-35-77 (доб.2), моб.8-912-88-21-831;
- ул. Луначарского, д. 97а, т. 8(342) 246-97-16; 8(342) -236-03-00;
- ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, д. 56, первый этаж, правая сторона, т.8 (342) 211-33-44.

Адреса магазинов в населенных пунктах Пермского края на сайте: www.ferraantikor.ru