

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

АРХИТЕКТОР-ИНТЕРЬЕР-ВД-АК-120 - супер - белая экологически чистая акриловая водная краска. Применяется для окраски бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и оклеенных обоями потолков и стен внутри и снаружи жилых помещений. Образует матовое покрытие. Обладает загущенной структурой. Не разбрызгивается и не стекает при нанесении.

Фасовка краски производится по объёму, что делает возможной её колеровку на оборудовании различных систем.

Не содержит органических растворителей. Покрытие безопасно в пожарном отношении. Рекомендована для отделки поверхностей, предназначенных для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Применяется при окраске подвергающихся регулярной влажной уборке стен и потолков при отделке кухонь, ванных комнат, лечебных и детских учреждений, торговых и офисных помещений. Покрытие обладает хорошей стойкостью к мокрому истиранию, выдерживает частую влажную уборку с применением моющих средств.

Водно-дисперсионные краски и грунты АРХИТЕКТОР образуют покрытие, соответствующее по параметрам пожарной безопасности требованиям Технического регламента (ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ) к путям эвакуации, местам массового пребывания людей. Класс пожарной опасности строительного материала КМ-1. Сертификат соответствия С-РУ. ПБ57.В.01.01938 от 26.06.2013.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая влагостойкость
- Стойкость к мытью
- Исключительная белизна
- Высокая укрывистость
- Загущенная структура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	Выпускается как краска белого цвета (база А) для колеровки светлых цветов, и как база С для колеровки темных, насыщенных цветов. Колеруется в любые цвета по системам «Мониколор», «Спирит», NCS, RAL. База С без колеровки не применяется.
Блеск:	Матовое покрытие
Стойкость к мытью:	Хорошая. Выдерживает интенсивную регулярную влажную уборку с применением жидких или гелеобразных моющих средств. Выдерживает не менее 2000 проходов щеткой.
Химстойкость:	Выдерживает воздействие растворов бытовых моющих средств и уайт-спирита.
Расход:	10-12 м ² /л - на однослойное покрытие
Способ нанесения:	Кистью, валиком
Растворитель:	При нанесении покрывных слоев разведение практически не требуется. При нанесении первого слоя разводить чистой питьевой водой в количестве 5-10% от объема краски.
Очистка инструмента:	Водой в течение 15-20 мин. после использования
Продолжительность высыхания при 20±2°С:	От пыли - около 1/2 часа До следующего слоя - 2-4 часа
Удельный вес:	база А -1,47 -1,55 кг/л; база С- 1,10-1,17 кг/л-
Вязкость:	Не менее 120 сек по ВЗ-246(4). Тиксотропное исполнение.
Сухой остаток (массовая доля сухих веществ)	база А : 58-60%- аза С: 27-31%
Хранение:	Хранить в закрытой таре при температуре не ниже +5°С. Не замораживать! Не допускать нагревания выше +40°С. Срок хранения 1 год в оригинальной герметично закрытой таре изготовителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Вновь оштукатуренные поверхности следует выдержать до начала окрасочных работ не менее 28 дней. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, жировых загрязнений, старой краски, меловых и известковых побелок. Поверхность выровнять шпатлевкой соответствующего вида. Впитывающие поверхности рекомендуется перед окраской загрунтовать грунтовками АРХИТЕКТОР-ИНТЕРЬЕР-ВД-БС-010 или АРХИТЕКТОР-ФАСАД-ВД-АК-012 в зависимости от состояния поверхности и условий эксплуатации покрытия.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окраска производится при температуре от +5 до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для формирования покрытия надлежащего качества нужна температура не ниже +10--15°C. Качество покрытия ухудшается при наличии сквозняков, при слишком высокой температуре в помещении. Не допускается нанесение на нагретые поверхности. При окраске стен встроенные радиаторы отопления должны быть отключены до полного высыхания покрытий.

НАНЕСЕНИЕ

Краску перемешать перед применением. Развести до удобной вязкости чистой питьевой водой в количестве не более 10% от объёма краски. Требуемая степень разведения определяется на месте выполнения окрасочных работ и зависит от метода нанесения, впитывающей способностью поверхности, температуры в помещении. Наносить кистью или валиком на загрунтованную поверхность в 2 слоя. Межслойная сушка не менее 4 часов. Полное высыхание покрытия - 4-6 часов. В течение этого времени беречь от попадания влаги.

В местах стыков зон нанесения избегать повторной окраски. Не рекомендуется делать перерывы в работе на середине хорошо освещенных плоскостей. Высохшие границы зон нанесения рекомендуется размещать по границам конструктивных элементов здания - углам, стыкам, оконным проемам и т.п. Инструмент, тару и случайно загрязненные прилегающие поверхности отмывать теплой водой с мылом, не допуская высыхания краски.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ

Все виды водно-дисперсионных красок.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска нетоксична, пожаро-взрывобезопасна. При попадании на кожу смыть водой с мылом, не допуская высыхания.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ+5°C!

Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.

Редакция от 14.12.2017

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Фабрика «Краски Хеми», 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 59, т./ф.8 (342) 296-35-77, 296-36-77, E-mail: info@kraskichemi.ru; www.ferraantikor.ru

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «ВСЕ КРАСКИ» ООО «ФАБРИКА «КРАСКИ ХЕМИ» В Г. ПЕРМЬ

- ул. Промышленная, д. 59 , т./ф. 8(342)296-35-77, (доб.2), моб.8-912-88-21-831;
- ул. Луначарского, д. 97а, т.8(342) 246-97-16; 8(342) 236-03-00;
- ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, д.56, первый этаж, правая сторона, т.8. (342) 211-33-44.

Адреса магазинов в населенных пунктах Пермского края на сайте www.ferraantikor.ru