

**ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

АРХИТЕКТОР-ИНТЕРЬЕР-ВД-АК-203 - экологически чистая водно-дисперсионная белая краска эконом-класса. Образует паропроницаемое матовое покрытие белого цвета, которое не стирается и не пачкает руки и одежду при прикосновении. Выдерживает обеспыливание влажной салфеткой. Рекомендована для окраски не требующих регулярной влажной уборки потолков и стен в сухих помещениях. Не содержит органических растворителей.

Водно-дисперсионные краски и грунты АРХИТЕКТОР образуют покрытие, соответствующее по параметрам пожарной безопасности требованиям Технического регламента (ФЗ от 22.07.2008 N123 -ФЗ) к путям эвакуации, местам массового пребывания людей. Класс пожарной опасности строительного материала КМ-1. Сертификат соответствия С-R RU. ПБ 57. В.01.019 938 от 26.06.2013.

**ОСОБЕННОСТИ**

- Высокая белизна
- Хорошая укрывистость
- Высокая паропроницаемость
- Загущенная структура

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Расход:	8-9 м <sup>2</sup> /л - на однослойное покрытие
Цвет:	Белый. Допускается ручная колеровка в пастельные тона пигментными концентратами для водных красок.
Способ нанесения:	Кистью, валиком
Растворитель:	При нанесении покрывных слоев разведение практически не требуется. При нанесении первого слоя разводить чистой питьевой водой в количестве до 5 % от объема краски.
Очистка инструмента:	Промыть водой в течение 15-20 мин. после использования
Продолжительность высыхания при 20±2°С:	От пыли - около 1/2 часа До следующего слоя - 2-4 часа
Блеск:	Матовый
Удельный вес:	1,2-1,4 кг/л
Вязкость по ВЗ-246(4):	Не менее 60 сек.
Сухой остаток:	56-58%
Стойкость к мытью:	Покрытие не предназначено для регулярной влажной уборки.
Хранение:	Хранить в закрытой таре при температуре не ниже +5°С. Не замораживать! Не допускать нагревания выше +35°С. Срок хранения 1 год в оригинальной герметично закрытой таре изготовителя.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Бетонные и вновь оштукатуренные составами на гидравлическом вяжущем поверхности следует выдержать до начала окрасочных работ не менее 28 дней. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, жировых и прочих загрязнений, старой краски, меловых и известковых побелок. Поверхность выровнять шпатлевкой соответствующего вида. Впитывающие поверхности рекомендуется перед окраской загрунтовать грунтовкой АРХИТЕКТОР-ВД-АК-012.

### **УСЛОВИЯ ОКРАСКИ**

Окраска производится при температуре от +5 до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Качество покрытия ухудшается при наличии сквозняков, при слишком высокой температуре в помещении. Не допускается нанесение на нагретые поверхности. При окраске стен внутри помещений встроенные радиаторы отопления должны быть отключены до полного высыхания покрытий.

### **НАНЕСЕНИЕ**

Краску перемешать перед применением. Развести до удобной вязкости чистой питьевой водой в количестве до 5% от объёма краски. Требуемая степень разведения определяется методом нанесения и впитывающей способностью поверхности. Наносить кистью или валиком на загрунтованную поверхность в 2-3 слоя. Межслойная сушка не менее 4 часов. Полное высыхание покрытия - 4-6 часов. В течение этого времени беречь от попадания влаги.

В местах стыков зон нанесения избегать повторной окраски. Не рекомендуется делать перерывы в работе на середине хорошо освещенных плоскостей. Высохшие границы зон нанесения рекомендуется размещать по границам конструктивных элементов здания - углам, стыкам, оконным проёмам и т.п. Инструмент, тару и случайно загрязненные прилегающие поверхности отмывать теплой водой с мылом, не допуская высыхания краски.

### **ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ**

Все виды водно-дисперсионных красок.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Краска нетоксична, пожаро-взрывобезопасна. При попадании на кожу смыть водой, не допуская высыхания.

### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ +5°C!**

Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.

Редакция от 14.12.2017

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ООО «Фабрика «Краски Хеми», 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 59, т./ф. (342) 296-35-77, 296-36-77,  
E-mail: info@kraskichemi.ru; www.ferraantikor.ru

#### **ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «ВСЕ КРАСКИ» ООО «ФАБРИКА «КРАСКИ ХЕМИ»**

- ул. Промышленная, д. 59 , т./ф.8 (342)296-35-77 (доб.2), моб.8-912-88-21-831;
- ул. Луначарского, д. 97а, т.8(342) 246-97-16; 8 (342)236-03-00;
- ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, д.56, первый этаж, правая сторона, т. 8 (342) 211-33-44.

**Адреса магазинов в населенных пунктах Пермского края на сайте [www.ferraantikor.ru](http://www.ferraantikor.ru)**