

**ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

АРХИТЕКТОР-ВД-АК-235 - экологически чистая тиксотропная супер-белая эмаль на основе водной дисперсии чистых акриловых смол. Образует обладающее великолепным декоративным видом, прочное, износостойкое покрытие с приглушенным шелковистым блеском. Покрытие длительное время сохраняет исключительную белизну и блеск, не желтеет и не растрескивается в процессе старения. По стойкости к мытью и истирающим нагрузкам не уступает алкидным эмалям.

Эмаль АРХИТЕКТОР-ИНТЕРЬЕР-ВД-АК-235 применяется для окраски новых деревянных окон, дверей, погонных и столярных изделий из древесины, МДФ, ХДФ внутри и снаружи помещений.

Хорошо выдерживает воздействие моющих средств и дезинфицирующих растворов. Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, оклеенных обоями стен и стеновых панелей при отделке лечебных и детских учреждений, магазинов, лабораторий, офисов, кухонь, ванных комнат и прочих помещений с высокой истирающей нагрузкой на стены. Пригодна для нанесения по старым покрытиям на основе всех типов водно-дисперсионных красок. При надлежащей подготовке поверхности ВД-АК-235 можно наносить на старые алкидные покрытия. Обладает загущенной структурой. Не разбрызгивается и не стекает при нанесении. Не содержит органических растворителей.

**Водно-дисперсионные краски и грунты АРХИТЕКТОР образуют покрытие, соответствующее по параметрам пожарной безопасности требованиям Технического регламента (ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ) к путям эвакуации, местам массового пребывания людей. Класс пожарной опасности строительного материала КМ-1. Сертификат соответствия С-RU. ПБ57.В.01.01938 от 26.06.2013.**

Фасовка краски ВД-АК-235 производится по объёму, что делает возможной её колеровку на оборудовании различных систем.

**ОСОБЕННОСТИ**

- Белоснежное покрытие с шелковистым блеском
- Высокая стойкость к истиранию
- Применение для окраски столярных изделий
- Износостойкое покрытие стен
- Загущенная структура
- Любые цветовые решения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Цвет:</b>	Выпускается как краска белого цвета (база А) и как база С для колеровки темных, насыщенных цветов. База С без колеровки не применяется. Колеруется в любые цвета по системам «Мониколор», «Спирит», NCS, RAL.
<b>Блеск:</b>	Полуматовый, полуглянцевый
<b>Стойкость к мытью:</b>	Отличная. Выдерживает более 5000 проходов щеткой.
<b>Химстойкость:</b>	Выдерживает кратковременное воздействие слабых растворителей, (уайт-спирита, этилового спирта), воздействие бытовых моющих средств, дезинфицирующих растворов. Не рекомендован контакт с ароматическими углеводородами и ацетоном
<b>Расход:</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении
<b>Плотность:</b>	База А- 1,2-1,3 кг/л, База С - 1,1 кг/л.
<b>Продолжительность высыхания при 20±2°C:</b>	2-4 часа
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Хранение:</b>	Хранить в сухом прохладном помещении при температуре от +5°C до +35 °C. Не нагревать! НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! Срок хранения - 1 год в оригинальной герметичной упаковке изготовителя.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При окраске оштукатуренных и зашпатлеванных стен непрочно держащиеся покрытия, меловые и известковые побелки полностью удалить. Поверхность рекомендуется предварительно обработать грунтовкой АРХИТЕКТОР-ВД-АК-012. Грунтование позволит избежать разнооттеночности и неравномерного смачивания окрашиваемой поверхности краской, что особенно актуально при окраске сильно впитывающих поверхностей и при нанесении покрытий ярких, насыщенных цветов. Время высыхания грунтовочного слоя 2-4 час.

Старые алкидные покрытия промыть сначала водой с добавлением щелочных средств (аммиака или кальцинированной соды) в количестве 1-2 ст. ложки на 1 л воды, затем чистой водой. Дефекты заполнить шпатлевкой. Хорошо зашлифовать, обеспылить, обезжирить.

При нанесении по обоям следовать рекомендациям изготовителя обоев. Оклеивая стена должна быть загрунтована составом АРХИТЕКТОР – ВД-АК-012. Обрабатываемая поверхность и полотно обоев должны быть равномерно пропитаны клеевым составом.

При окраске новых деревянных поверхностей (столярных изделий, мебели, обшивки стен) устранить щели, сучковые зоны. Очистить смоляные карманы, удаляя смолу механическим способом и промывая скипидаром. Просушить зону ремонта. Заполнить дефекты акриловой шпатлевкой для дерева. После высыхания зашлифовать, обеспылить. Нанести грунт ВД-АК-012 -белый. Произвести шлифовку высохшего грунтовочного слоя, удалить пыль от шлифовки. Допускается использование в качестве грунта разбавленного на 20-30% водой раствора самой эмали. Полностью высохший грунтовочный слой хорошо зашлифовать.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окраска производится при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Оберегать окрашиваемые изделия или поверхности от сквозняков в процессе нанесения и первых 2 часов высыхания. Оптимальная температура воздуха при окраске +15- +20°C. Не допускается нанесение на нагретые поверхности. При окраске стен встроенные радиаторы отопления должны быть отключены до полного высыхания покрытий.

### ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

Эмаль перемешать перед применением. Развести до удобной вязкости. Разбавлять только чистой питьевой водой. Не смешивать с другими видами красок и растворителей. Требуемая степень разведения определяется на месте выполнения работ в зависимости от впитывающей способности поверхности и метода нанесения. Нанести в 1-2 слоя кистью, валиком, пневматическим или комбинированным распылением. Межслойная сушка 2-4 часа при 20±2°C. Время полного высыхания покрытия 4 часа. Беречь от попадания влаги в течение этого времени. Максимальная твердость и водостойкость покрытия достигаются через 5-7 дней после нанесения. Окрашенные изделия пригодны к пакетированию не ранее, чем через 24 часа. Инструмент, тару, пятна краски, случайно загрязненные прилегающие поверхности отмывать теплой водой с мылом сразу же после использования, не допуская высыхания краски.

### ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все виды водно-дисперсионных красок.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эмаль нетоксична, пожаро - взрывобезопасна. При попадании на кожу смыть водой, не допуская высыхания.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ+5°C!

Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.

Редакция от 14.12. .2017

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Фабрика «Краски Хеми», 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 59, т./ф. (342) 296-35-77, 296-36-77, E-mail: info@kraskichemi.ru; www.ferraantikor.ru

### ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «ВСЕ КРАСКИ» ООО «ФАБРИКА «КРАСКИ ХЕМИ»

- ул. Промышленная, д. 59 , т./ф.8 (342)296-35-77 (доб.2), моб.8-912-88-21-831;
- ул. Луначарского, д. 97а, т.8(342) 246-97-16; .8(342) 236-03-00;
- ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, д. 56, первый этаж, правая сторона, т. 8 (342) 211-33-44.

Адреса магазинов в населенных пунктах Пермского края на сайте [www.ferraantikor.ru](http://www.ferraantikor.ru)