

## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Архитектор – ПФ–266 – алкидная эмаль для окраски полов. Материал эконом – класса эмаль для пола ПФ-266 применяется внутри помещений для окраски полов из дерева и древесных материалов в помещениях с низкой и средней степенью нагрузки. Пригодна для окраски ДВП, ХДФ, строительных плит, фанеры.

Выпускается в готовых цветовых вариантах по собственной картотеке предприятия.

## ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая укрывистость
- Готовые цветовые варианты
- Удобное нанесение

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Плотность:</b>	1,15-1,30 кг/л в зависимости от цвета
<b>Расход:</b>	8-10 м <sup>2</sup> /литр на один слой на ровную деревянную поверхность
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, распыление
<b>Разбавитель:</b>	Уайт-спирит, нефрас, сольвент. Для отмывки инструмента сольвент, уайт-спирит
<b>Продолжительность высыхания при 20±2°С и относительной влажности воздуха 50%:</b>	От пыли - 4-5 час. Для нанесения следующего слоя - 12-24 час Полное высыхание 24 час
<b>Блеск:</b>	Полуглянцевый, глянцевый
<b>Цвет:</b>	Выпускается в виде готовых цветовых вариантов по картотеке предприятия
<b>Стойкость к мытью:</b>	Исключительно хорошая
<b>Химическая стойкость:</b>	Эмаль устойчива к растворителям: скипидару, уайт-спириту, денатурату; неустойчива к растворителям, содержащим ацетон. Набухает в толуоле, ксилоле.
<b>Хранение:</b>	Срок хранения 2 года в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя. Хранить в герметичной максимально заполненной таре в сухом прохладном месте. Морозостойкая. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Не нагревать!

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окраске подлежат сухие поверхности, очищенные от отслаивающихся старых покрытий, пыли, жировых и прочих загрязнений. Не пригодна к окраске влажная промерзшая поверхность.

Устранить щели, задиры, сучковые зоны. Имеющиеся смоляные карманы вскрыть. Удалить смолу механическим способом, промывкой скипидаром. Просушить зону ремонта. При необходимости заполнить мелкие дефекты акриловой шпатлевкой для дерева. После высыхания зашлифовать, обеспылить.

Нанести наполняющий и выравнивающий грунт АРХИТЕКТОР-011 или универсальный грунт ФЕРРА-ФА-013, применение которого рекомендовано при окраске МДФ, ХДФ. Произвести шлифовку высохшего грунтовочного слоя, удалить пыль от шлифовки.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окраска производится при температуре окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски от +10 до +25°C. Относительная влажность воздуха - не более 80%.

### ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

Эмаль тщательно перемешать перед применением. Развести до удобной вязкости. Нанести 2-3 слоя эмали на подготовленную поверхность кистью или валиком. Время высыхания каждого слоя до 24 час. Эксплуатация покрытия при полной нагрузке не ранее, чем через 5 дней.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эмаль содержит уайт-спирит. Огнеопасна! При работе соблюдать правила пожарной безопасности. Исключить наличие вблизи зоны окрасочных работ источников открытого огня и искрообразования. Оберегать кожу, глаза и органы дыхания от попадания частиц краски, особенно при шлифовке и пневматическом нанесении. Применять надлежащие средства индивидуальной защиты. Не принимать пищу и не курить на месте выполнения работ. Обеспечить эффективную вентиляцию рабочих мест.

Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.

Редакция от 14.12.2017

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Фабрика «Краски Хеми», 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 59, т./ф. 8(342) 296-35-77, 296-36-77, E-mail: info@kraskichemi.ru; www.ferraantikor.ru

### ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «ВСЕ КРАСКИ» ООО «ФАБРИКА «КРАСКИ ХЕМИ»

- ул. Промышленная, д. 59, т./ф.8(342)296-35-77 (доб.2), моб.8-912-88-21-831;
- ул. Луначарского, д. 97а, т.8(342) 246-97-16; .8(342) 236-03-00;
- ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, д. 56, первый этаж, правая сторона, т. 8(342) 211-33-44.

Адреса магазинов в населенных пунктах Пермского края на сайте [www.ferraantikor.ru](http://www.ferraantikor.ru)