



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛАЗУРЬ® - проникающая защитно-декоративная краска стандарт -класса по дереву на основе алкидных смол. Раствор алкидных смол в уайт-спирите глубоко пропитывает поверхность, придаёт ей влагоотталкивающие свойства.

ЛАЗУРЬ® образует атмосферостойкое, эластичное покрытие, хорошо выдерживающее перепады влажности и температуры. Окрашивает древесину, сохраняя видимой её естественную текстуру. Содержит светопоглощающие минеральные пигменты группы оксидов железа, выполняющие роль УФ- фильтров, надежно защищающие древесину от солнечного света.

ЛАЗУРЬ® применяется для нанесения на ранее не окрашенные деревянные поверхности внутри и снаружи зданий при отделке бревенчатых и дощатых стен, ограждений, заборов и прочих деревянных конструкций. При обновлении покрытий по слою ЛАЗУРЬ® можно наносить любые другие защитно-декоративные покрытия на основе алкидных смол. При необходимости окраски поверхностей, ранее обработанных огнезащитными составами, обязательно предварительное тестирование совместимости и запрос рекомендаций поставщика огнезащитных составов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность:	0,80-0,90 кг/л в зависимости от цвета
Расход:	8-10 м ² /литр на 1 слой на ровную деревянную поверхность
Способ нанесения:	Кисть, валик, распыление
Разбавитель:	Не требуется. Для очистки инструмента - уайт-спирит, нефрас.
Продолжительность высыхания при +23°С и относительной влажности воздуха 50%:	От пыли 1 час. Полное высыхание - 24 часа. Для нанесения следующего слоя 12-24 часа.
Цвет:	До 5-6 цветов по картотеке цветов ЛАЗУРЬ
Хранение:	Срок хранения 12 месяцев в оригинальной неповрежденной таре изготовителя. Хранить в плотно закрытой полной таре в сухом прохладном месте при температуре не выше +30°С. Не нагревать!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Работы по окраске древесины производятся при температуре воздуха и окрашиваемых поверхностей не ниже + 5°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Не следует наносить покрытие на влажную, промерзшую древесину. При окраске в жару, при ярком солнечном свете и в ветреную погоду, когда высыхание слоя происходит очень быстро, состав не успевает хорошо пропитать дерево, затруднена его растушевка. Трудно избежать видимых штрихов от кисти, стыков на границах зон нанесения. В жару рекомендуем работать на теневой стороне окрашиваемой конструкции.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от плохо сцепленных с поверхностью предыдущих окрасочных слоев, пыли, грязи. Допускается нанесение на старые лессирующие покрытия на основе алкидных смол. При их обновлении легко отслаивающиеся фрагменты покрытия удалить жесткой щеткой, слегка зашлифовать поверхность наждачной бумагой и обеспылить. Смолу удалить скипидаром. Трещины, дефекты заполнить акриловой шпатлевкой для дерева, просушить. Зашлифовать поверхность, тщательно удаляя избытки шпатлевки с прилегающих участков поверхности. Обеспылить.

При отделке конструкций, эксплуатируемых на открытых площадках, в условиях повышенной влажности и риска поражения грибками и микроорганизмами, следует нанести биоцидный состав ПЕНЕТРЕКС-ГРУНТ. Особенно тщательно нужно обработать концы досок, торцевые поверхности, щели и стыки, так как именно оттуда влага легче всего проникает в дерево. Высохшее грунтовочное покрытие зашлифовать для удаления поднявшегося ворса.

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

Перед использованием состав ЛАЗУРЬ® следует хорошо перемешать. Перемешивать в процессе работы. Разведение не требуется. Цвет полупрозрачного покрытия зависит от его толщины, породы древесины, характера обработки поверхности. Сильно меняется цвет покрытия при окраске фанеры. На рыхлой, шероховатой поверхности цвет покрытия выглядит интенсивнее, чем на плотной и гладкой.

Перед окраской объекта рекомендуем пробное окрашивание небольшого участка поверхности, с которой предстоит работать. При этом можно оценить, как выглядит покрытие на вашем образце, и отработать технику нанесения, необходимую для получения нужного результата.

ЛАЗУРЬ® - выпускается по карте цветов предприятия в ограниченной по сравнению с другими продуктами торговых марок ПЕНЕТРЕКС® цветовой гамме. Все цвета хорошо смешиваются друг с другом и с бесцветным продуктом, что даёт возможность увеличения числа цветовых вариантов.

Во избежание возможного разнотона рекомендуем для окраски одной плоскости использовать состав одной партии. При использовании продукта разных партий или при составлении цветов рекомендуем приготовить необходимое количество материала на всю поверхность, смешав содержимое всех упаковок в одной ёмкости. Наносить широкой мягкой кистью, тщательно втирая в поверхность. Выдержать 5-7 мин. Растушевать по поверхности до полного исчезновения штрихов, рисок, потёков и появления однородной, шелковистой пленки. При окраске столярных изделий допускается нанесение пневматическим распылением.

Каждый последующий слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 12 часов на полностью высохший, слегка зашлифованный предыдущий слой. Расход 8-10 м²/л на однослойное покрытие.

Стыковку зон нанесения следует размещать по естественной границе: угол, окно, отделочный элемент, стык фрагментов обшивки. Границы зон нанесения растушевать до их полного высыхания. Не следует делать перерывов в работе на середине больших, хорошо освещенных плоскостей, на середине доски. Внутри жилых помещений рекомендовано 1-2-слойное нанесение. Для наружных условий не менее 2 слоёв. Высохшее покрытие должно быть однородным, без наплывов, потеков и прочих дефектов. Правильно нанесенное двухслойное покрытие полупрозрачное, имеет легкий блеск и полностью высыхает через 24 часа. По покрытию ЛАЗУРЬ можно наносить любые лаки и другие защитно-декоративные покрытия на основе алкидных и алкидно-уретановых смол.

Остатки материала перелить в плотно закрывающуюся тару, максимально соответствующую по объёму его количеству. Хранить в герметично закрытой максимально заполненной таре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал содержит уайт-спирит. Огнеопасен! При работе соблюдать правила пожарной безопасности! Обеспечить эффективную вентиляцию рабочих мест. В зоне выполнения окрасочных работ и вблизи её исключить наличие источников открытого огня и искрообразования, не курить и не принимать пищу! Оберегать кожу, глаза и органы дыхания от попадания материала. При нанесении методами распыления защитить от попадания аэрозоля лакокрасочного состава прилегающие поверхности, не подлежащие окрашиванию.

Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.

Редакция от 01.04.2017

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Фабрика «Краски Хеми», 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 59, т./ф. 8(342) 296-35-77, 296-36-77,
E-mail: info@kraskichemi.ru; www.ferraantikor.ru

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «ВСЕ КРАСКИ» ООО «ФАБРИКА «КРАСКИ ХЕМИ»

- ул. Промышленная, д. 59 , т./ф.8 (342)296-35-77 (доб.2), моб.8-912-88-21-831;
- ул. Луначарского, д. 97а, т.8(342) 246-97-16; 8 (342) 236-03-00;
- ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, д.56, первый этаж, правая сторона, т. 8 (342) 211-33-44.