

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Архитектор-ИНТЕРЬЕР-ВД-БС-010 - грунт для впитывающих поверхностей на основе латексов. Проникает в поры, укрепляет и обеспыливает основание, улучшает адгезию последующих слоев покрытия. Используется для подготовки к шпатлеванию, окраске или оклеиванию рулонными материалами бетонных, оштукатуренных, гипсоволокнистых, гипсокартонных и древесноволокнистых поверхностей внутри жилых помещений. Выравнивает впитывающую способность различных участков поверхности, устраняет разнооттеночность покрытий, позволяет снизить расход краски.

Выпускается в белом и бесцветном вариантах грунт АРХИТЕКТОР-ИНТЕРЬЕР-ВД-БС-010 бесцветный можно использовать при грунтовании стен и потолков и взамен части воды при разведении сухих строительных смесей для улучшения пластичности раствора, адгезии и прочности нанесенного слоя. Белый грунт используется при отделке столярных изделий.

Водно-дисперсионные краски и грунты АРХИТЕКТОР образуют покрытие, соответствующее по параметрам пожарной безопасности требованиям Технического регламента (ФЗ от 22.07.2008 N123 ФЗ) к путям эвакуации, местам массового пребывания людей. Класс пожарной опасности строительного материала КМ-1. Сертификат соответствия С-RU. ПБ 57.В.01.01938 от 26.06.2013.

ОСОБЕННОСТИ

- Хорошая пропитывающая способность
- Экономичность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	Бесцветный, белый.
Продолжительность высыхания при 20±2°С:	От пыли - около 1/2 час До следующего слоя - 2-4 час
Сухой остаток:	Бесцветный- 5- 5,5 % Белый - около 30%
Расход:	5-6 м ² /л - на однослойное покрытие
Способ нанесения:	Кистью, валиком
Растворитель:	Разведение не требуется
Очистка инструмента:	Водой в течение 15-20 мин. после использования
Удельный вес:	Бесцветный - около 1,0 кг/л Белый - около 1,2 кг/л
Вязкость по ВЗ-246(4):	Не менее 120 сек
Хранение:	Хранить в закрытой таре при температуре не ниже +5°С. Не замораживать! Не допускать нагревания выше +40°С. Срок хранения - 12 месяцев в оригинальной плотно закрытой таре изготовителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Вновь оштукатуренные поверхности следует выдержать до начала окрасочных работ не менее 28 дней. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, жировых загрязнений, старой краски. Известковые и меловые составы, непрочные держащиеся старые покрытия тщательно удалить скребками, шпателями, промывкой.

Поверхность выровнять шпатлевкой соответствующего вида. Полностью высохшие зашпаклеванные поверхности перед грунтованием зашлифовать наждачной бумагой.

При работе с водно-дисперсионными материалами не следует предварительно пропитывать поверхность олифой и использовать масляно-клеевые шпатлевки. Допускается нанесение шпатлевок на основе сухих смесей и акриловых пастообразных шпатлевок для дополнительного выравнивания поверхности.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окраска производится при температуре не ниже +10° С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Оптимальная температура воздуха и окрашиваемой поверхности +15- +25°С. При работе внутри жилых помещений не допускается нанесение на нагретые поверхности. Встроенные в стены радиаторы отопления должны быть отключены до полного высыхания покрытий. Оберегать от сквозняков при нанесении покрытий и процессе их высыхания.

ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ

Перед применением грунт перемешать. Наносить кистью или валиком в один - два слоя на сухую, подготовленную обеспыленную поверхность. При нанесении избегать образования наплывов, потеков, сплошных толстых гляцевых слоев. Сушка до нанесения последующих слоев при 15-20°С не менее 2 часов. Полное высыхание 4 часа. Беречь от попадания влаги в течение этого времени. Инструмент, тару, случайно загрязненные прилегающие поверхности отмывать теплой водой с мылом, не допуская высыхания грунта.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ

Все виды водно-дисперсионных красок системы «АРХИТЕКТОР»

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунт не токсичен, пожаро-взрывобезопасен.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ+5°С!

Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.

Редакция от 14.12.2017

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «Фабрика «Краски Хеми», 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 59, т./ф. (342) 296-35-77, 296-36-77, E-mail: info@kraskichemi.ru; www.ferraantikor.ru

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «ВСЕ КРАСКИ» ООО «ФАБРИКА «КРАСКИ ХЕМИ» в г. ПЕРМЬ

- ул. Промышленная, д. 59 , т./ф. 8(342)296-35-77 (доб.2), моб.8-912-88-21-831;
- ул. Луначарского, д. 97а, т.8(342) 246-97-16; 8(342) 236-03-00;
- ТЦ «Евразия», ул. Героев Хасана, д.56, первый этаж, правая сторона; т.8 (342) 211-33-44.

Адреса магазинов в населенных пунктах Пермского края на сайте www.ferraantikor.ru